



Sep. 2023 Version

# BestBond EP752

Epoxy kết nối bê tông cũ – mới, hai thành phần

**Mô tả:** BestBond EP752 là chất kết dính epoxy hai thành phần, có độ nhớt thích hợp, là sự kết hợp giữa nhựa epoxy và các khoáng silicate chọn lọc đặc biệt để tạo nên những tính chất cơ hóa lý ưu việt. Với độ nhớt thích hợp, cho phép thi công dễ dàng, nhanh chóng đối với các bề mặt kết nối bê tông cũ và mới, tiết kiệm thời gian một cách đáng kể.

**Ứng dụng:** Kết nối vĩnh viễn cho vữa hoặc bê tông mới trộn với: bê tông đã đóng rắn, gạch, đá, thép, hoặc các chất liệu xây dựng khác. Sản phẩm này cũng được dùng để trám các vết nứt chân chim, và dùng như lớp bảo vệ cho các bộ phận kết cấu thép ...

**Ưu điểm:** BestBond EP752 tạo lớp kết nối mà cường độ kéo của nó cao hơn cường độ kéo của bê tông rất nhiều. Ngoài ra nó còn có các ưu điểm khác:

- Dễ thi công
- Không dung môi, không bị tác động bởi độ ẩm.
- Có thể thi công ở nhiệt độ thấp.
- Cường độ kéo cao

## THÔNG TIN SẢN PHẨM:

**Màu sắc:** Xám nhạt.

**Khối lượng riêng:** Thành phần A: 1.7 kg/lít (25°C)  
Thành phần B: 1.03 kg/lít (25°C)  
Thành phần A+B: 1.37 kg/lít (25°C)

**Tỷ lệ pha trộn:** Thành phần A: Thành phần B = 1:1 (Theo trọng lượng)

**Đóng gói:** 1; 5 kg/ bộ.

**Hạn sử dụng:** 12 tháng khi chưa mở và lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát và nhiệt độ môi trường trên 0°C và dưới 35°C

**Môi trường thi công:** Nhiệt độ tối thiểu: + 10°C (Trên nhiệt độ điểm sương ít nhất 5°C)  
Nhiệt độ tối đa: + 35°C  
Độ ẩm tương đối tối đa của không khí là 80%

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

**Kháng hóa chất:** Chịu được nước, dung dịch muối phòng băng, dầu mỡ, nhiên liệu và nhiều hóa chất khác.

**Độ bền cơ học:** Gia cường cường độ bám dính giữa bề mặt bê tông cũ-bê tông mới, bề mặt cốt thép và bê tông mới.

## BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

**HEAD OFFICE:**  
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,  
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.  
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991  
Email: info@bestmix.com.vn

**HCMC OFFICE 1:**  
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,  
Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)  
Email: bm1@bestmix.com.vn

**HCMC OFFICE 2:**  
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,  
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340  
Email: bm2@bestmix.com.vn

**NHA TRANG OFFICE:**  
989 Le Hong Phong Street,  
Phuoc Long Ward, Nha Trang City  
Tel: 090 545 3579  
Email: bm3@bestmix.com.vn

**CENTRAL BRANCH:**  
478B1 Dien Bien Phu Street,  
Thanh Khe District, Da Nang City  
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399  
Email: bm4@bestmix.com.vn

**NORTHERN BRANCH:**  
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,  
Hoang Mai District, Ha Noi City  
Tel: (024) 3200 8234  
Email: bm5@bestmix.com.vn

**Thời gian cho phép thi công:**

| Nhiệt độ môi trường | +20°C   | +25°C   | +30°C   | +35°C   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Thời gian cho phép  | 90 phút | 75 phút | 40 phút | 25 phút |

**Chỉ tiêu cơ lý (sau 07 ngày bảo dưỡng ở 30°C):**

|                           |                                         |              |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Cường độ kết nối:</b>  | ≥ 10 Mpa (Lớn hơn cường độ kéo bê tông) | (ASTM D882)  |
| <b>Cường độ bám dính:</b> | ≥ 1.5 Mpa (Bứt bê tông)                 | (ASTM D7234) |

**HƯỚNG DẪN THI CÔNG:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Điều kiện bề mặt:</b> | Bề mặt phải sạch, không đọng nước, và không dính các tạp chất dễ bong tróc. Bụi bẩn, ba-vơ phải được loại bỏ bằng dụng cụ cơ khí (Ví dụ: như máy phun cát). Các cốt thép, bu lông chờ phải làm sạch các rỉ sét, bụi bẩn bằng bàn chải sắt hoặc phun cát.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trộn:</b>             | Trước khi thi công, hai thành phần A và B phải được trộn kỹ theo đúng tỷ lệ bằng máy trộn điện hoặc cần trộn vận hành bằng khí nén có tốc độ 300 ÷ 600 vòng/phút. Thời gian trộn tối thiểu là 03 phút nhưng có thể trộn lâu hơn cho đến khi đạt được độ đồng nhất đúng yêu cầu (hỗn hợp đồng nhất về màu sắc).                                                                                                                                |
| <b>Thi công:</b>         | Sau khi trộn thi công bằng chổi cứng hoặc ru-lô lông ngắn quét mạnh tay hỗn hợp lên bề mặt bê tông cũ đã được vệ sinh và chuẩn bị trước.<br>Đối với bề mặt ẩm phải đảm bảo bề mặt không được đọng nước và phải được phủ kín BestBond EP752 hoàn toàn.<br>Đổ lớp bê tông mới trong thời gian lớp BestBond EP752 còn ướt và chưa đóng rắn.                                                                                                      |
| <b>Vệ sinh:</b>          | Dùng nước và xà phòng làm sạch dụng cụ ngay lập tức sau khi sử dụng và trước khi hỗn hợp bắt đầu đóng rắn. Nếu vật liệu đã đóng rắn, chỉ có thể vệ sinh dụng cụ bằng các biện pháp cơ học thích hợp.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>An toàn:</b>          | Cả hai thành phần không thuộc loại nguy hiểm, tuy nhiên có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc lâu với sản phẩm.<br>Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm.<br>Trong trường hợp sản phẩm bị văng vào mắt, miệng, phải rửa sạch ngay bằng nước và đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.<br>Tránh xa tầm với trẻ em và các vật dụng sinh hoạt gia đình.                   |
| <b>Miễn trừ:</b>         | <i>Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.</i> |

**BESTMIX CORPORATION**
[www.bestmix.vn](http://www.bestmix.vn)

**HEAD OFFICE:**  
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,  
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.  
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991  
Email: [info@bestmix.com.vn](mailto:info@bestmix.com.vn)

**HCMC OFFICE 1:**  
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,  
Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)  
Email: [bm1@bestmix.com.vn](mailto:bm1@bestmix.com.vn)

**HCMC OFFICE 2:**  
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,  
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340  
Email: [bm2@bestmix.com.vn](mailto:bm2@bestmix.com.vn)

**NHA TRANG OFFICE:**  
989 Le Hong Phong Street,  
Phuoc Long Ward, Nha Trang City  
Tel: 090 545 3579  
Email: [bm3@bestmix.com.vn](mailto:bm3@bestmix.com.vn)

**CENTRAL BRANCH:**  
478B1 Dien Bien Phu Street,  
Thanh Khe District, Da Nang City  
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399  
Email: [bm4@bestmix.com.vn](mailto:bm4@bestmix.com.vn)

**NORTHERN BRANCH:**  
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,  
Hoang Mai District, Ha Noi City  
Tel: (024) 3200 8234  
Email: [bm5@bestmix.com.vn](mailto:bm5@bestmix.com.vn)